



SCHEDA TECNICA

Refug 100

Descrizione

Prodotto reattivo, applicazione a freddo, legante bi componente

	Parametri	Valori	Normativa analisi
Peso specifico	g/cm ³	≥ 1,08	DIN 1996-7
Rammollimento	°C	≥ 85	DIN EN 1427
Penetrazione Konus	1/10 mm +25 °C	22	DIN EN 13880-2
Elasticità di adesione a -15°C 5 mm	N/mm ²	0,47	DIN EN 13880-13
Pallanello metodo Herman	Altezza di caduta 4m -20 °C	sufficiente	DIN 1996-18

(*) die Prüfung erfolgt ggf. in Anlehnung an die entsprechende Norm

Refug 100 contiene caratteristiche secondo TL Fug-StB 01, Tabelle 4.1.3 **di uno stucco bituminoso elastico, con adesione ed elasticità** di un mastice a colata

Versione 3.0

Auf Wunsch steht unser technischer Beratungsdienst gerne zur Verfügung.

Vialit Asphalt Gesellschaft m.b.H. & Co.KG, A-5280 Braunau/Inn
Josef-Reiter-Straße 78, Tel. 07722/62977-0, Fax 07722/65758
office@vialit.at www.vialit.com www.rephalt.com